

EPOXY PRIMER SPRAY



Produktbeschreibung:

EPOXY PRIMER SPRAY ist eine universell einsetzbare 1K Epoxy Grundierung mit hervorragenden Haft- und Korrosionsschutzeigenschaften auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und GFK. Das Produkt hat eine sehr gute Isolierwirkung gegen Feuchtigkeit, einen guten Verlauf, schnelle Trocknung und eine gute Flexibilität zeichnet es aus. Des Weiteren kann man Epoxy Primer „Nass“ in „Nass“ applizieren und nach der Abtrocknung mit Wasser- und Lösemittelbasislacken überlackieren.

Anwendung:

EPOXY PRIMER SPRAY ist anwendbar in der Autoindustrie und Industrie für alle Spot-Repair und Teillackierungen als Haft- und Korrosionsschutzgrundierung.

Spezifikationen:

Konsistenz	: Flüssigkeit
Farbe (visuell)	: Hellgrau
Bindemittelbasis	: Epoxyharz
Schichtstärke	: 20 μ - 30 μ in 1-2 Schichten
Überlackierbar	: nach 12-15 Minuten bei Lufttrocknung nach 8-10 Minuten bei IR Trocknung
Überspachtelbar	: nach P240 Zwischenschliff
Temperaturbeständigkeit	: bis +90 °C
VOC	: 717,0 g/l

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

1. Metalluntergründe vollständig entrostet.
2. Mit P320 anschleifen.
3. Die Sprühdose für mind. 2 Minuten gut schütteln.
4. Probesprühen und die entsprechende Sprühstrahlbreite an der Sprühkopfrückseite einstellen.
5. Aus einem Abstand von ca. 25 cm, 1 - 2 gleichmäßige Schichten auftragen.
6. Zwischen den einzelnen Schichten eine Abluftzeit von 3 - 5 Minuten einhalten.

7. Nach dem Gebrauch den Sprühkopf über Kopf leersprühen.

Lagerung:

Min. 3 Jahre bei Temperatur +15 °C bis +25 °C.

Bestellnummern:

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse	Position Nr.
EPOXY PRIMER SPRAY	EPS	Spray	400 ml	1 35079

Firmenanschrift:

Deutschland **RETECH Industries GmbH**, Silvesterweg 6, D-13467 Berlin
Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com.

Österreich **RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH**, Percostraße 31 A7, 1220 Wien
Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at