

Heavy Duty Stretch Tape



Speciális, széles önvulkanizáló szalag.



Tulajdonságok:

- Kiváló tapadás
- A Heavy Duty kivitelnek köszönhetően alkalmas nagy átmérőjű csövekhez is
- Minimum nyolc rétegben ellenáll a 8 bar nyomásnak
- Széles hőmérséklet-tartomány (-65 °C-tól +260 °C-ig)
- Érintésvédelem legfeljebb 16 kV/mm
- Nedvességgel és az UV sugárzással szembeni ellenállás
- Egyszerű és gyors alkalmazás

Előnyök:

- Alkalmazható a le nem tisztított és nedves felületekre és a víz alatt is
- Lehetővé teszi a nyomócsövek igényes javításainak elvégzését
- Alkalmazható a villamossági területen
- Alkalmazható a hőmérséklet szempontjából nehéz körülmények között
- Az alkatrészek és részegységek átfogó védelme
- A javítás azonnali hatása

Alkalmazás:

HEAVY DUTY STRETCH TAPE egy speciális, széles szilikon önvulkanizáló szalag különböző kültéri és beltéri alkalmazásokhoz. A kiváló tulajdonságoknak köszönhetően különböző alkalmazásokhoz használható a könnyű- és nehézipar, valamint autójavítás minden területén. A szalagot lehet használni, mint tömítő elemet a sima és a túlnyomás alatt álló csővezetéknel is, a lefolyóknál és a szaniter szerelvényeknél (pl. mosogatók, kádak, WC-k, stb.) tömítőelemként, a vízvezető csöveknél tömítőelemként, valamint tartós védelmet nyújt a nedvességgel, és az UV sugárzással szemben. Ezenkívül a szalag használható védelmi eszközként is a szerszámok markolatainak védelmére, szigetelőként a villamossági területeken, stb. A kiváló tapadása lehetővé teszi a szalag használatát közvetlenül a le nem tisztított és nedves felületen. Alkalmazható a víz alatt is (pl. a medenceszivattyú összekötő elemeinek és tömlőinek javítására). Nem alkalmazható a le nem zsírtalanított felületre. Ez a termék nem alkalmas a gázvezeték javítására.

Használati útmutató a nem nyomás alatti alkalmazásokhoz:

1. A felületet lehetőség szerint le kell tisztítani és zsírtalanítani (a zsírtalanítás kötelező)
2. Távolítsa el a védőfóliát a szalag felső oldaláról
3. A szalagot közepesen felfeszítve alkalmazza **HEAVY DUTY STRETCH TAPE**-t több rétegben, szükség szerint, ½ szalagszélesség átfedéssel

Használati útmutató a nyomás alatti alkalmazásokhoz:

1. A felületet lehetőség szerint le kell tisztítani és zsírtalanítani (a zsírtalanítás kötelező)
2. Távolítsa el a védőfóliát a szalag felső oldaláról
3. A szalagot közepesen felfeszítve alkalmazza az első teljes fordulatot, mint alapréteget, a szivárgás helye mellett
4. Ezt követően, a szalagot maximumra feszítse ki a szalag 300 %-os maximális nyújthatóságra, és a további rétegeket vigye fel a szivárgás helyére ½ szalagszélesség átfedéssel

TIPP: A jobb általános vulkanizálás érdekében a szalag „feszíthető” már az alkalmazás elejétől kezdve (az alkalmazási helyen lévő területtől függően).

Műszaki adatok:

Bázis	szilikon
Szín (vizuálisan)	fekete
Méretek (a szalag szélessége x hossza)	50 mm x 11 m
Vastagság	0,8 mm
Maximális nyújthatóság	300 %
Nyomás ellenállás	8 bar min. nyolc rétegben
A dielektromos átütési szilárdsága	16 kV/mm
Hőállóság	-65 °C-tól +260 °C-ig
Önvulkanizálási idő	azonnal az alkalmazás után
Nedvességgel és UV sugárzással szembeni ellenállás	kiváló
Vízállóság	alkalmazható a vízben dolgozó alkatrészekre
Egyéb ismert ellenálló képesség	üzemanyag, olaj, sós víz, ózon, közúti só

Tárolás:

Legfeljebb 60 hónapig az eredeti csomagolásban a T= -10 °C - +30 °C hőmérsékletnél.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat / mérete	Rendelési sz.
Heavy Duty Stretch Tape	HDS	Szalag	1 db	1 35704

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com