

# Deep Filler



Kiváló minőségű 1K töltőalapozó.



## Tulajdonságok:

- Rendkívüli tapadás
- Kiváló töltőképesség
- Extra finom szilárd részecskék magas aránya
- Nagyon gyorsan szárad
- Rendkívül rugalmas és repedésálló felület

## Előnyök:

- Csökkentett oldószertartalom
- Innovatív porlasztó
- Sima matt felület a befejező javításhoz
- Magas fedőképesség
- Nagyon könnyen megmunkálható

## Alkalmazás:

A **RETECH Deep Filler** egy professzionális, kiváló minőségű, 1K aeroszolos töltőalapozó, amelyet személy-, és tehergépkocsik karosszériáin, tömegközlekedési és más járműveken végzett foltszerű és nagy felületi javításokhoz terveztek. Kiválóan tapad a problémás, bevonat nélküli PP kompozitokhoz, valamint az egyéb merev műanyagok túlnyomó többségéhez, ahol a hagyományos töltőanyagok elveszítik hatékonyságukat. A **RETECH Deep Filler** a fémfelületeken is kivételes tapadással rendelkezik, és teljes mértékben kompatibilis a régi és új, vízbázisú és szintetikus festékek legújabb generációival. A **RETECH Deep Fillerre** jellemző a legapróbb repedések és mélyedések kiváló kitöltő képessége, gyors száradása és a keletkező kikeményített felület nagy mechanikai szilárdsága.

## Tárolás:

Száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten. Védje a közvetlen napfénytől és a fagytól.

## Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Deep Filler	DF	Spray	500 ml	1 39000

## Használati utasítás:

- A felület előkészítése:
  - Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet **RETECH AUTOCLEAN**-nal
  - Csiszolja meg egy P-240-es szemcseméretű csiszolóval
  - Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa újra a **RETECH AUTOCLEAN**-nal
- A keverőgolyó hallható felengedése után rázza a spray-t legalább 2 percig.
- Vigyen fel 3-4, egyenként kb. 35-50 µm vastagságú réteget a száraz felületre 15-20 cm távolságból
- Az egyes rétegek között kb. 10 percig hagyja szellőzni a felületet.
- Az egyes rétegek felhordása után fordítsa a szórófejet fejjel lefelé, és rövid ideig nyomja meg a szórófejet a felhordófúvóka tisztításához
- Az utolsó réteg felhordásától számított 20 perc elteltével a felület szárazon csiszolható/polírozható

**Figyelmeztetés:** A termék nem alkalmas erősen rugalmas és puha műanyag felületeken történő alkalmazásra

## CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

### Műszaki adatok:

Állag:	Sima viszkozus folyadék
Szín:	Szürke
Sűrűség:	1,07 – 1,10 g/ml 20 °C-on
VOC-tartalom:	670 g/l
Alkalmazási hőmérséklet:	10 – 25 °C / 50% RH
Alkalmazási távolság:	15 – 20 cm
Javasolt rétegszám:	3 – 4
Egy réteg ajánlott vastagsága:	kb. 35 – 50 µm
Száradási idő az alkalmazott rétegek között:	kb. 10 perc. <sup>1)</sup>
Az utolsó réteg végső száradása:	Légszárítás 20 °C-on - 20 perc Légszárítás 60 °C-on / IR - 10 perc
Hőmérsékletállóság:	max. +80 °C
Kiadósság (40µm-es rétegnél):	kb. 1m <sup>2</sup> /500 ml aeroszol
Gyúlékonyság:	rendkívül gyúlékony, lobbanáspontja -20 °C alatt

<sup>1)</sup> az alkalmazott mennyiségtől, a környezeti hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően

### Tanúsítás:

- **ČSN EN ISO 2409 – Festékek és lakkok – Keresztvágási vizsgálati szabvány**  
„0“ „ besorolás, nulla töltőanyag leválás lágyacélról, horganyzott acélról, alumíniumról, PP kompozitról és ABS-ről
- **ASTM D522 – A bevonatok rugalmassága és hajlítási repedésekkel szembeni ellenállása**  
repedésmentes, nincs töltőanyag-leválás
- **ASTM G85 – Korrozíóvizsgálat - a kikeményedett termék sós ködben végzett ellenállási vizsgálat**  
540+ óra

### Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Az egészségre és biztonságra vonatkozó információk a Biztonsági Adatlapon és a Címkén olvashatók.

### Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

### A cég címe:

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic  
**Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.**, 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);  
 Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com